



Fișă tehnică

Mortar pentru BCA, Gecsat® MBG 35

Utilizare

Se utilizează la lipirea și tencuirea în strat subțire a blocurilor de BCA cu sau fără falț.

Componentă

Mortarul de BCA Gecsat® MBG 35, este un produs sub formă de pulbere gri, format din nisip cuarțos, ciment Portland 42,5, compuși minerali activi și aditivi pentru asigurarea lucrabilității pastei și a capacității sale de aderență pe suporturi minerale.

Caracteristici tehnice

- Densitatea aparentă a mortarului 1450 kg/m³;
- Granulație maximă, 1 mm
- Durată de punere în operă: 1,5 ore
- Timp de maturare : 5 minute
- Timp deschis: 15 minute
- Rezistența la compresiune: 5,31 N/mm²
- Rezistența la aderență: 0,82 N/mm²
- Temperatura de aplicare: 5-30°C

Preparare

Se amestecă pulberea cu apă curată și rece, cu ajutorul unui malaxor cu paleți sau amestecator mecanic și a paletei speciale pentru mortare. Se adaugă pulberea peste apă nu invers pentru a obține o omogenizare mai bună.

Ambalare

Ambalarea se face în saci de hârtie inscripționați a câte 25 kg fiecare, așezați pe paleți din lemn pe 8 rânduri, 48 saci/palet.

Depozitare

Maxim 12 luni de la data inscripționată pe sac, în saci închiși, în spații ferite de umezeală, pe suporturi de lemn.

GECSAT SA

545600, Str Armatei nr.82, Târnăveni, Mureș
Tel:+40 265 441150 / Fax: + 40 265 443311
Reg. Com: J 26/10/1991, CIF: RO1245394
Cap. Social Subscris și Vărsat: 4.148.925 RON
E-mail: contact@gecsat.ro / www.gecsat.ro