



Fișă tehnică

Adeziv Standard Superior Geccsat® SFG 22

Utilizare

Aplicarea la interior și exterior a plăcilor ceramice sau piatră naturală pe toate suprafețele pe bază de ciment sau gips carton, supuse unor variații mici de temperatură și umiditate

Componentă

Adezivul Standard Superior Geccsat® SFG 22, este un produs sub formă de pulbere gri, format din nisip cuarțos, ciment Portland 42,5, compuși minerali activi și aditivi pentru asigurarea lucrabilității pastei și a capacității sale de aderență pe pereți și pardoseli

Caracteristici tehnice

- Densitatea aparentă a mortarului întărit 1450 kg/m³;
- Durată de punere în operă: 1,5 ore
- Timp de maturare : 10 minute
- Timp deschis: 15 minute
- Consum orientativ: 2,5-3,5 Kg/m²
- Temperatura de aplicare: 5-30°C
- Aderența în mediu uscat: 0,9 N/mm²
- Alunecare: maxim 0,1 mm

Preparare

Se amestecă pulberea cu apă curată și rece, cu ajutorul unui malaxor cu paleți sau amestecator mecanic și a paletei speciale pentru adezivi. Se adaugă pulberea peste apă nu invers pentru a obține o omogenizare mai bună.

Ambalare

Ambalarea se face în saci de hârtie inscripționați a câte 25 kg fiecare, așezați pe paleți din lemn pe 8 rânduri, 48 saci/palet.

Depozitare

Maxim 12 luni de la data inscripționată pe sac, în saci închiși, în spații ferite de umezeală, pe suporturi de lemn.

GECSAT SA

545600, Str Armatei nr.82, Târnăveni, Mureș
Tel:+40 265 441150 / Fax: + 40 265 443311
Reg. Com: J 26/10/1991, CIF: RO1245394
Cap. Social Subscris și Vărsat: 4.148.925 RON
E-mail: contact@geccsat.ro / www.geccsat.ro