

Fișă tehnică

Adeziv Termocontact GecsaTherm[®] TLG 23

Utilizare

Se utilizează pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor de polistiren expandat, GecsaTherm[®] EPS. Se poate utiliza pentru polistiren de fațadă cu placare până la înălțimea de 20 m.

Componentă

Adezivul Termocontact Gecsatherm[®] TLG 23, este un produs sub formă de pulbere, de culoare gri, format din nisip cuarțos, ciment Portland 42,5, compuși minerali activi și aditivi pentru asigurarea lucrabilității pastei și a capacității sale de aderență.

Produsul este parte componentă a Acordului Tehnic nr 002-03/409-2008.

Caracteristici tehnice

- Densitatea aparentă a mortarului întărit 1230 kg/m³;
- Rezistența la tensiune prin încovoire :3,00 N/mm²
- Rezistența la compresiune : min 5,84 N/mm²
- Aderența mortarului la polistiren: 0,42 N/mm²
- Clasa de combustibilitate: C0

Preparare

Se toarnă adezivul în 6,5 l apă curată și se amestecă cu malaxorul cu paleți până la formarea unei paste omogene după care se lasă aproximativ 10 minute la maturat. Ulterior se amestecă din nou pentru reomogenizare și se trece la punerea în operă.

Ambalare

Ambalarea se face în saci de hârtie inscripționați a câte 25 kg fiecare, așezați pe paleți din lemn pe 8 rânduri, 48 saci/palet.

Depozitare și Termen de Valabilitate

Maxim 12 luni de la data inscripționată pe sac, în saci închiși, în spații ferite de umezeală, pe suporturi de lemn.

GECSAT SA

545600, Str Armatei nr.82, Târnăveni, Mureș
Tel:+40 265 441150 / Fax: + 40 265 443311
Reg. Com: J 26/10/1991, CIF: RO1245394
Cap. Social Subscris și Vărsat: 4.148.925 RON
E-mail: contact@gecsat.ro / www.gecsat.ro