



## Fișă tehnică

### Mortar de Finisaj, Tinci Geccsat® MTG 25

#### Utilizare

Finisarea suprafețelor tencuite, interioare sau exterioare, nivelarea suprafețelor de beton sau BCA.

#### Componență

Mortarul de Finisaj, Tinci Geccsat® MTG 25, este un produs sub formă de pulbere gri, format din nisip cuarțos, ciment Portland 42,5, compuși minerali activi și aditivi pentru asigurarea lucrabilității pastei și a capacității sale de aderență pe suporturi minerale.

#### Caracteristici tehnice

- Densitatea aparentă a mortarului întărit 1450 kg/m<sup>3</sup>;
- Granulație maximă, 1 mm
- Durată de punere în operă: 1,5 ore
- Timp de maturare : 5 minute
- Timp deschis: 15 minute
- Consum orientativ: 1,5 Kg/mm/m<sup>2</sup>
- Temperatura de aplicare: 5-30°C

#### Preparare

Se amestecă pulberea cu apă curată și rece, cu ajutorul unui malaxor cu paleți sau amestecator mecanic și a paletei speciale pentru mortare. Se adaugă pulberea peste apă nu invers pentru a obține o omogenizare mai bună.

#### Ambalare

Ambalarea se face în saci de hârtie inscripționați a câte 25 kg fiecare, așezați pe paleți din lemn pe 8 rânduri, 48 saci/palet.

#### Depozitare

Maxim 12 luni de la data inscripționată pe sac, în saci închiși, în spații ferite de umezeală, pe suporturi de lemn.

#### GECSAT SA

545600, Str Armatei nr.82, Târnăveni, Mureș  
Tel:+40 265 441150 / Fax: + 40 265 443311  
Reg. Com: J 26/10/1991, CIF: RO1245394  
Cap. Social Subscris și Vărsat: 4.148.925 RON  
E-mail: [contact@geccsat.ro](mailto:contact@geccsat.ro) / [www.geccsat.ro](http://www.geccsat.ro)